Рулоны и маты ПЕНОФОЛ®

тип А

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок – универсальной печатью.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м²
3	1200	30	36
4	1200	30	36
5	1200	30	36
8	1200	15	18
10	1200	15	18
13	1200	15	18
15	1200	15	18
20	1200	10	12

Возможно изготовление материала разных толщин до 150 мм,
Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) и маты (толщина от 40 до 150 мм).

Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий;
для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения;
для изоляции технологических емкостей.

ГОСТ Р 56729-2015
ГОСТ Р 58795-2020
ГОСТ Р 58955-2020

Характеристика	Значение	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95	
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97	
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90	
Теплопроводность, λ, не более Вт/(м•°С)	0,039	
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м•°С)	0,44-0,48	
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м•ч•Па)	0,001	
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20	
Динамический модуль упругости, Ед, МПа	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа
	0,26–0,40	0,72–0,77
Относительное сжатие, ε	под нагрузкой 2 кПа	под нагрузкой 5 кПа
	0,04–0,10	0,13–0,23
Удельная теплоемкость, C_o, кДж/кг °С	1,95	
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, %	в условиях эксплуатации А	в условиях эксплуатации В
	2	2-5
Группа горючести	Г1	

** – При условии соблюдения технологии монтажа*

Аксессуары

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС

Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся

ООО "РЕТЕРМА"
143966, МО, г.Реутов, ул. Победы, д. 7
8 (800) 201-16-87 по России бесплатно
e-mail: info@reterma.ru