



Отражательный теплоизоляционный материал, состоящий из алюминиевой фольги, сдублированной со стеклосеткой. Поверхность алюминиевой фольги защищена полиэтиленовым покрытием. Выпускается типов: А, В, С.

Используется в качестве подложки при монтаже системы «Теплый пол». Полиэтиленовое покрытие делает материал химически стойким к агрессивным средам.

Характеристика

Значение

Температура эксплуатации, °С	от -60 до +150
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н, не менее	60
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м, не менее	100
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее	90

Аксессуары

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС-А



Клей ТИЛИТ®

