



Материал изготовлен из трех слоев вспененного полиэтилена голубого цвета и четырех слоев алюминиевой фольги.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м
15	1200	20

Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.



Применяется в качестве тепло-пароизоляционного материала в гражданском, промышленном строительстве, при капитальном ремонте для утепления ограждающих конструкций, кровель и подкровельного пространства.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м·°С) при +20°С, не более	0,043
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)	0,001
Условная прочность, МПа, не менее	0,3
Экологическая безопасность	не токсичен, не содержит хлорфторуглеродов

Аксессуары

Лента алюминиевая
самоклеящаяся ЛАС и ЛАМС

